

# MONORIP

## PEINTURE INTÉRIEURE MAT

Peinture acrylique monocouche  
d'aspect mat poché arrondi

APPLICATION MONOCOUCHE ◀

UN FORT GARNISSANT ATTÉNUANT ◀  
LES PETITS DÉFAUTS DU SUPPORT

BLANC DURABLE DANS LE TEMPS ◀

ADDITIF ANTIROUILLE INCORPORÉ ◀



Peintures, vernis et  
produits connexes - NF 130  
www.ecolabels.fr

**Aspect** Aspect en pot : onctueux.  
Aspect du feuil sec : Poché arrondi.

**Teintes** Blanc et teintes pastel.

**Utilisations / Supports** Pour la décoration des maçonneries intérieures, en pièces sèches.

**Conditionnement** 3 litres - 10 litres.

**Caractéristiques** **Rendement** : Monocouche : 6 à 8 m<sup>2</sup>/l  
Bicouche : 8 à 12 m<sup>2</sup>/l

**Séchage à 23 °C et 50 % H.R. :**

Sec : 3 heures

Recouvrable : 6 heures

Température ambiante de mise en œuvre : supérieure à 8 °C.

Humidité ambiante de mise en œuvre : inférieure à 70 % H.R.

**Densité à 20 °C** : 1,47 (± 0,05).

**Extrait sec en volume** : 37% (± 2%).

**Extrait sec en poids** : 56% (± 2%).

**Résistance à l'abrasion humide** : Norme NF EN 13 300 : Classe 2

**Brillant** : <3% sous 85°

# MONORIP

## Application et dilution

Brosse, Rouleau polyester poils moyens , rouleau polyester poils courts, Pistolet : prêt à l'emploi.

## Mise en œuvre

À adapter selon l'état de finition souhaitée. Se conformer à la norme NF DTU 59.1

SUPPORTS CONFORMES AU DTU 59.1	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Enduits, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, bois, ancienne peinture, toile à peindre, ...	Dépoussiérage, ponçage, enduisage ... selon l'état du support et de la finition souhaitée.	Superfreitalo Prim	Monorip Mat

**Nettoyage du matériel :** À l'eau, ou aux solvants si le produit a séché.

**Durée de conservation :** 24 mois en emballage d'origine, non entamé, à l'abri du gel de la chaleur et de l'humidité.

## Données de sécurité et normalisation

Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)  
AFNOR : NF T 36005 Famille I – Classe 7b2.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 30 g/l COV.

Air intérieur : A+



**RIPOLIN**  
**BÂTIMENT**

**PPG AC - France**  
Ripolin Bâtiment  
Immeuble Union Square - 1 rue de l'Union  
92565 Rueil-Malmaison cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00  
Fax : 01 57 61 06 10