

# RIPOFOND

Impression acrylique opacifiante  
pour façades

EXCELLENTE ADHÉRENCE ◀

BON POUVOIR OPACIFIANT ◀

SANS ODEUR ◀

NE DÉTREMPE PAS LES ANCIENS FONDS ◀

## PEINTURE EXTÉRIEURE IMPRESSION



INT  
EXT

**Aspect** Aspect en pot : Peinture fluide.  
Aspect du feuil sec : Mat.

**Teintes** Blanc.

**Utilisations / Supports** Pour l'impression des supports en béton et maçonneries enduites au mortier de liants hydrauliques, neufs ou anciens, peints ou non peints, dépourvus de tout farinage et pulvérulence avant mise en peinture.

**Conditionnement** 15 litres.

**Caractéristiques** Rendement : 8 à 12 m<sup>2</sup>/l, selon la porosité du support.

**Séchage à 23 °C et 50 % H.R. :**

Hors poussière : 1 heure

Recouvrable : 12 heures

Température ambiante de mise en œuvre : supérieure à 5 °C.

Humidité ambiante de mise en œuvre : inférieure à 80 % H.R.

**Densité à 20 °C :** 1,35 (± 0,05).

**Extrait sec en volume :** 35% (± 2%).

# RIPOFOND

**Application et dilution** Brosse ou rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.

**ATTENTION** Ne doit pas être appliqué dans les conditions suivantes :

- par temps de pluie, de gel, de brouillard ou d'humidité relative à 80%
- sur support gelé, gorgé d'eau ou humide
- sur des supports dont la température superficielle est  $\leq 5\text{ °C}$  ou  $\geq 35\text{ °C}$
- en plein soleil, par vent fort ou en cas d'averse menaçante.

**Mise en œuvre** Elle devra être conforme à la norme AFNOR NF DTU 59.1 ou NF DTU 42.1.

SUPPORTS CONFORMES AU DTU 59.1 OU DTU 42.1	TRAVAUX PRÉPARATOIRES				FINITION
	Décapage	Sondage, piochage, brossage	Lavage sous pression	Impression	
Béton (banché, préfabriqué)		●	●	RIPOFOND	RIPOXANE FREITALITH HYDRO RIPONOV MAT RIPOFLEX MAT
Enduit hydraulique (faiblement structuré)		●	●	RIPOFOND	
Béton (banché, préfabriqué) et enduit hydraulique faiblement poreux		●	●	RIPOFOND	
Anciens fonds peints à conserver			●	RIPOFOND	
Anciennes peintures ou revêtements peu adhérents	●	●	●	RIPOFOND	

**Nettoyage du matériel :** À l'eau, ou aux solvants si le produit a séché.

**Durée de conservation :** 12 mois en emballage d'origine, non entamé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**Données de sécurité et normalisation** Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)  
 AFNOR : NF T 36-005 famille 1 - Classe 7b2.  
 COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).  
 Ce produit contient maximum 20 g/l COV.  
 Air intérieur : A+



**RIPOLIN  
BATIMENT**

**PPG AC - France**  
 Ripolin Bâtiment  
 Immeuble Union Square - 1 rue de l'Union  
 92565 Rueil-Malmaison cedex  
 Tél. : 01 57 61 00 00  
 Fax : 01 57 61 06 10