

# RIIMPRIM HYDRO

Impression multi-surfaces aux résines  
acrylique et alkyde en phase aqueuse

INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN ◀

EXCELLENTE OPACITÉ ◀

CONFORT D'APPLICATION ◀

BEAU TENDU POUR FINITION SOIGNÉE ◀

## PEINTURE INTÉRIEURE IMPRESSION



INT

### Aspect

Aspect en pot : Fluide.  
Aspect du feuil sec : Tendu.

### Teintes

Blanc et teintes pastel.

### Utilisations / Supports

Tous supports usuels de maçonneries intérieures.

### Conditionnement

3 litres - 10 litres.

### Caractéristiques

**Rendement** : 8 à 10 m<sup>2</sup>/litre/couche

**Séchage à 23 °C et 50 % H.R. :**

Sec : 6 heures.

Recouvrable : 24 heures.

Température ambiante de mise en œuvre : supérieure à 8 °C.

Humidité ambiante de mise en œuvre : inférieure à 65 % H.R.

**Densité à 20 °C** : 1,4 (± 0,03) (norme EUR PL 004).

**Extrait sec en volume** : 45 (± 2%).

**Extrait sec en poids** : 59 (± 2%).

**Brillant** : 12% sous 85°

# RIPIMPRIM HYDRO

## Application et dilution

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet : prêt à l'emploi.  
Dilution conseillée jusqu'à 5% de volume d'eau pour des supports poreux et/ou très absorbants.

## Mise en œuvre

À adapter selon l'état de finition souhaitée. Se conformer à la norme NF DTU 59.1

| SUPPORTS<br>CONFORMES<br>AU DTU 59.1   | TRAVAUX<br>PRÉPARATOIRES   | IMPRESSION      | FINITION   |
|--|--|-----------------|--|
| Enduits, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, bois, ancienne peinture, toile à peindre ... | Dépoussiérage, ponçage, enduisage ... selon l'état du support et de la finition souhaitée. | Ripimprim Hydro | Monorip<br>Superfreitalo Mat<br>Superfreitalo velours<br>Superfreitalo satin |

**Nettoyage du matériel :** À l'eau, ou aux solvants si le produit a séché.

**Durée de conservation :** 24 mois en emballage d'origine, non entamé, à l'abri du gel de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

## Données de sécurité et normalisation

Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

AFNOR : NF T 36005 famille 1 - classe 7b2-4a.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).

Ce produit contient maximum 1 g/l COV.

Air intérieur : A+



**RIPOLIN  
BATIMENT**

**PPG AC - France**  
Ripolin Bâtiment  
Immeuble Union Square - 1 rue de l'Union  
92565 Rueil-Malmaison cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00  
Fax : 01 57 61 06 10