

	Normes	Résultats	Produit	Format (mm)
 <b>Format</b>		Voir tableau	DESDALRCT6301	307 x 600
 <b>Epaisseur</b>	ISO 24346	6,5 mm	DESDALRCT6302	307 x 600
 <b>Couche d'usure</b>	ISO 24340	0,55 mm	DESDALRCT6303	307 x 600
<b>Traitement de surface</b>		Traitement de surface PU	DESDALRCT6304	307 x 600
<b>Garantie</b>	Commerciale	12 ans	DESLAMRCP6501	1220 x 179
	Résidentielle	Garantie à vie	DESLAMRCP6503	1220 x 179
 <b>Chanfrein</b>		Léger	DESLAMRCP6504	1220 x 179
 <b>Masse surfacique</b>	ISO 23997	8.046 g/m <sup>2</sup>	DESLAMRCP6506	1220 x 179
 <b>Type de revêtement</b>	EN16511	PVC hétérogène compact multicouches modulaires	DESLAMRCP6507	1220 x 179
			DESLAMRCP6508	1220 x 179
 <b>Classification</b>	ISO 10874 Commerciale	33:Usage commercial intense	DESLAMRCP6509	1220 x 179
 <b></b>	ISO 10874 Résidentielle	23:Usage résidentiel intense	DESLAMRCP6510	1220 x 179
 <b>Réaction au feu</b>	EN13501-1	B <sub>fl</sub> -s1		
 <b>Solidité des couleurs à la lumière</b>	EN ISO 105-B02	≥6		
 <b>Stabilité dimensionnelle</b>	EN ISO 23999	≤0,25%		
 <b>Bruit d'impact</b>	EN ISO 140-3	ΔL <sub>w</sub> = 19 dB		
	EN ISO 140-3	ΔL <sub>LIN</sub> = 11 dB		
 <b>Poinçonnement rémanent</b>	ISO 24343-1	≤0,1 mm		
 <b>Usure due aux chaises à roulettes</b>	ISO 4918	Validé à 25 000 cycles		
 <b>Conductivité thermique</b>	ISO 8302	0,052 m <sup>2</sup> K/W		
		Compatible avec chauffage au sol. (Max 27°C)		
 <b>Glissance**</b>	EN 13893	DS		
	DIN 51130	R10		
 <b>TVOC à 28 jours</b>	French VOC regulation (ISO 16000)	A+		
 <b>Colle</b>		Non requise; référez-vous à notre guide de pose pour plus d'informations.		
 <b>Recyclable</b>		Apte		
 <b>Sans phtalates</b>		Oui		

\*\*La résistance au glissement est mesurée sur le produit provenant de l'usine. La résistance au glissement sera affectée par la façon dont le produit est maintenu.

Pour plus d'informations:


T: 01 57 32 39 13 | F: 01 57 32 39 14

e: ventes@designflooring.com

[www.designflooring.com](http://www.designflooring.com)



Manufactured to ISO9001



 PALLO CORE