




ALKYLEO MAT

FICHE TECHNIQUE



DÉFINITION/DESTINATION

Peinture formulée à base de copolymères alkydes en émulsion aqueuse et de pigments de hautes qualités. Conçue comme apprêt et finition mate pour la protection et la décoration des murs et des plafonds.

PROPRIÉTÉS

- 2 en 1 - impression et finition.
- Grande blancheur.
- Microporeux.
- Sans reprise.
- Lessivable Classe 1.

CARACTÉRISTIQUES

Emission COV	Valeur limite UE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 1g/l COV.
Famille	NF T 36-005 Famille I Classe 7b2-4b2
Composant liant	Emulsion en phase aqueuse.
Densité à 20°C	1,43 (± 0,03)
Viscosité à 20°C	140 ± 10 PS
Extrait sec en poids	57,3% (± 2)
Extrait sec volumique	38,6% (± 2)
Dilution	En 1ère couche d'impression : diluer de 5 à 10% d'eau. 2ème couche : diluer de 3 à 5% d'eau. 3ème couche de finition : sans dilution, jusqu'à 2% d'eau.
Séchage	Sec en surface : 1 h Recouvrable : 3 à 4 h
Aspect / Finition	Mat - Brillant Spéculaire (Bs) : <3 (sous 85°)
Rendement moyen	8 à 10 m ² /l
Contraste / Opacité (DIN 53778)	
Résistance à l'abrasion humide (DIN EN 13300)	Classe 1

Couleur	Blanc Base DEEP - Base TR
Conditionnement	1L - 2,5L - 10L

Les valeurs sont données pour le produit blanc.

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports	<p>Elle devra être conforme au DTU en vigueur. Bien homogénéiser le produit avant son application. Application sur supports neufs ou anciennes peintures adhérentes. Les supports à peindre neufs doivent être propres et secs. Les anciennes peintures adhérentes doivent être éliminées. Puis préparer votre support (dégraissés, rebouchés,... et imprimés)</p> <p>subjectiles : surface de ciment, béton, plaque de plâtre et maçonnerie en général, menuiseries, toile de verre et enduit gouttelette.</p>
Conditions climatiques	<p>Conformément à la norme NF P 7 4 – 2 0 1 – 1. En travaux d'intérieur, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65 % d'humidité relative.</p>
Nombre de couches	2 à 3 couches
Matériel d'application	<p>Brosse. Rouleau. Manchon conseillé : BROS010135 / BROS010090 Pistolet - Airless.</p>
Nettoyage	A l'eau immédiatement après utilisation.
Précautions	<p>Lire l'étiquette avant utilisation. Respecter les précautions d'emploi : fiche de données de sécurité disponible sur le site www.espacedoc.fr.</p>
Conservation	12 mois dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.
Environnement	<p>Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement dans des conditions normales d'utilisation. En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jetez pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ni dans l'égout.</p>
Déchets	<p>Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides.</p>
	<p> (CED: 08 01 11 *)</p> <p>Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux. Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur (CED : 080111*).</p>