**46 x 92 cm**
18.1” x 36.2”

SERIES
## MARBLE - STONE

Nuestros suelos SPC son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración por aereotermia y suelos radiantes por sistema de agua. Para un uso óptimo, se recomienda pasar de forma gradual de una temperatura a otra, y que las estancias no superen los 64 m².

Our SPC floors are suitable for the installation of air-heating and air-cooling systems. For an optimal use, we recommend a gradual transition from one temperature to another, and that rooms do not exceed 64 m².

**0,5** mm

Capa de uso
Wear layer

Espesor total (mm)
Total thickness (mm) — 6

Espesor del núcleo (mm)
Core thickness (mm) — 5

Aislamiento acústico
Underlayment
for acoustic isolation — 1 mm EVA

Impermeable
Waterproof — 100%

floor score




| CARACTERÍSTICA ANALIZADA<br>ANALISED CHARACTERISTIC | NORMA<br>STANDARD | UNIDADES<br>UNITS | RESULTADO<br>RESULT |
|---|---|---|---|
| **Dimensiones**<br>Dimensions | ISO 24337:2006 | mm x mm | 460 x 920 |
| **Espesor**<br>Thickness | EN ISO 24346 | mm | 6 mm |
| **Tolerancia de espesor de la capa de desgaste**<br>Thickness tolerance of wear layer | EN ISO 24340 | mm | +13%, -10% |
| **Resistencia de la capa de uso IP 0,5**<br>Wear resistance IP 0.5 | EN 13329:Annex E | Clase<br>Class | Clase 33 / Class 33<br>Tráfico comercial intenso<br>Heavy commercial traffic |
| **Emisión de formaldehído**<br>Formaldehyde Emission | EN 12149:1997 Test C | mg/m³ | No detectado<br>Not detected |
| **Monómero de cloruro de vinilo**<br>Vinyl Chloride Monomer | EN 12149:1997 Test B | mg/kg | No detectado<br>Not detected |
| **Cadmio soluble**<br>Soluble cadmium | EN 71-3:1994+AC:2002 | mg/m³ | No detectado<br>Not detected |
| **DEHP+BBP+DBP** | EN 14372 | | No detectado<br>Not detected |
| **DNOP+DIDP+DINP** | EN 14372 | | No detectado<br>Not detected |
| **Resistencia al deslizamiento**<br>Slip resistance | DIN 51130:2014 | Grupo<br>Group | ≥ R10 |
| **Prueba de resistencia al fuego**<br>Testing of fire resistance | EN 13501-1 | Clase<br>Class | B1 (B-s1, t0) |
| **Resistencia térmica**<br>Thermal resistance | EN 12667 | m²K/W | 0.04-0.05 m²K/W |
| **Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas**<br>Static electrical propensity | EN 1815 | kV | ≤ 2,0 kV |
| **Huella residual**<br>Residual indentation | ISO 24343-1:2012 | mm | ≤ 0,1 mm |
| **Resistencia al despegado**<br>Peeling strength | ISO 24345 | mm | ≥ 70 N/50mm |
| **Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema clic**<br>Click tension force | ISO 24334 | kN/m | ≥ 3 kN/m |
| **Resistencia a las manchas**<br>Resistance to staining | EN 26987 | | Sin contaminación ni corrosión<br>No contamination or corrosion |
| **Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor**<br>Curling after exposure to heat | ISO 23999 | mm | ≤ 1 mm |
| **Estabilidad dimensional**<br>Dimensional Stability | ISO 24337:2006 | % | ≤ 0,15 % |
| **Hueco en la instalación de suelos con clic**<br>Installation gap of click flooring | ISO 24337:2006 | mm | ≤ 0,15 mm |
| **Reducción del nivel de presión acústica de impacto**<br>Weighted reduction of impact sound pressure level | ISO 717-2:2020 | dB | 18 dB |