

RIPOXANE MAT

Peinture à base de résines acryliques
et polysiloxanes mat minéral

ASPECT MAT MINERAL ◀

FORTE POROSITÉ PERMETTANT UNE
BONNE RESPIRABILITÉ DU SUPPORT

FAIBLE ENCRASSEMENT ◀

GRANDE RÉSISTANCE DU FILM
À L'ENCRASSEMENT ATMOSPHÉRIQUE
ET AUX INTEMPÉRIES

PEINTURE EXTÉRIEURE MAT



D2



EXT

Aspect Aspect en pot : Peinture fluide onctueuse.
Aspect du feuil sec : Mat.

Teintes Blanc et toutes teintes.

Utilisations / Supports Pour la protection et la décoration des façades neuves et anciennes.

Conditionnement 15 litres.

Caractéristiques Rendement : 7 à 9 m²/l sur fonds lisses.

Séchage à 23 °C et 50 % H.R. :

Sec au toucher : 2 heures

Recouvrable : 12 heures

Température ambiante de mise en œuvre : supérieure à 5 °C.

Humidité ambiante de mise en œuvre : inférieure à 80 % H.R.

Densité à 20 °C : 1,53 (± 0,05).

Extrait sec en volume : 47% (± 2%).

RIPOXANE MAT

Application et dilution Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm et pistolet airless

ATTENTION Ne doit pas être appliqué dans les conditions suivantes :

- par temps de pluie, de gel, de brouillard ou d'humidité relative à 80%
- sur support gelé, gorgé d'eau ou humide
- sur des supports dont la température superficielle est $\leq 5\text{ °C}$ ou $\geq 35\text{ °C}$
- en plein soleil, par vent fort ou en cas d'averse menaçante.

En façade exposée aux UV, ne pas appliquer de teintes dont le coefficient d'absorption est $> 0,7$.

Pour des teintes foncées, prévoir l'application d'une impression en fausse teinte pour favoriser l'opacité.

Mise en œuvre Elle devra être conforme à la norme AFNOR NF DTU 59.1.

SUPPORTS CONFORMES AU DTU 59.1	TRAVAUX PRÉPARATOIRES				FINITION
	Décapage	Sondage, piochage, brossage	Lavage sous pression	Impression	
Béton (banché, préfabriqué)		●	●	RIPOFOND	1 à 2 couches de RIPOXANE MAT (250g/m ² /couche)
Enduit hydraulique (faiblement structuré)		●	●	RIPOFOND	
Béton (banché, préfabriqué) et enduit hydraulique faiblement poreux		●	●	RIPOXANE MAT dilué à 10% d'eau	
Anciens fonds peints à conserver			●	RIPOXANE MAT dilué à 10% d'eau	
Anciennes peintures ou revêtements peu adhérents	●	●	●	RIPOFOND	

Nettoyage du matériel : À l'eau, ou aux solvants si le produit a séché.

Durée de conservation : 24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Données de sécurité et normalisation Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com
 AFNOR : NF T 36-005 famille 1 - Classe 7b2/10c
 NF T 34-722 : classe D2
 NF EN 1062-1 : Classe E₃ V₂ W₃ A₀
 COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010).
 Ce produit contient maximum 30 g/l COV.



**RIPOLIN
BATIMENT**

PPG AC - France
 Ripolin Bâtiment
 Immeuble Union Square - 1 rue de l'Union
 92565 Rueil-Malmaison cedex
 Tél. : 01 57 61 00 00
 Fax : 01 57 61 06 10