

# SUPERFREITALO Satin

Peinture satinée  
aux copolymères acryliques

POUR TRAVAUX DE TYPE A OU B ◀

BONNE OPACITÉ ◀

BON GARNISSANT ◀

GRAND CONFORT D'APPLICATION,  
RÉSULTAT SANS REPRISE

FACILITÉ D'ENTRETIEN ◀



Peintures, vernis et  
produits connexes - NF 130  
www.ecolabels.fr

**Aspect** Aspect en pot : Liquide onctueux.  
Aspect du feuil sec : Satiné poché arrondi.

**Teintes** Blanc et toutes teintes.

**Utilisations / Supports** Décoration des fonds usuels du bâtiment. Applicable également sur toiles de verre. En pièces sèches et humides.

**Conditionnement** 1 litre - 3 litres - 10 litres.

**Caractéristiques** **Rendement** : 9 à 12 m<sup>2</sup>/litre (supports lisses)  
7 à 9 m<sup>2</sup>/litre (toile de verre)

**Séchage à 23 °C et 50 % H.R. :**

Sec : 2 heures environ.

Redoublable : 6 heures.

Température ambiante de mise en œuvre : supérieure à 8 °C.

Humidité ambiante de mise en œuvre : inférieure à 70 % H.R.

**Densité à 20 °C** : 1,34 (± 0,05) (norme EUR PL 004).

**Extrait sec en volume** : 47 (± 2 %).

**Extrait sec en poids** : 59 (± 2 %).

**Résistance à l'abrasion humide** : Norme NF EN 13300 : classe 2

**Brillant** : 15% sous 60°

# SUPERFREITALO SATIN

**Application et dilution** Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm : prêt à l'emploi.  
Pistolet : dilution jusqu'à 3% d'eau.

**Mise en œuvre** À adapter selon l'état de finition souhaitée. Se conformer à la norme NF DTU 59.1

<b>SUPPORTS CONFORMES AU DTU 59.1</b>	<b>TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>	<b>IMPRESSION</b>	<b>FINITION</b>
Enduits, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, bois, ancienne peinture, toile à peindre ...	Dépoussiérage, ponçage, enduisage ... selon l'état du support et de la finition souhaitée.	Superfreitalo Prim	Superfreitalo satin

**Nettoyage du matériel :** À l'eau, ou aux solvants si le produit a séché.

**Durée de conservation :** 12 mois en emballage d'origine, non entamé, à l'abri du gel de la chaleur et de l'humidité.

**Données de sécurité et normalisation** Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)  
AFNOR : NF T 36005 - Famille I - Classe 7a2.  
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 1 g/l COV.  
Air intérieur : A+



**RIPOLIN  
BATIMENT**

**PPG AC - France**  
Ripolin Bâtiment  
Immeuble Union Square - 1 rue de l'Union  
92565 Rueil-Malmaison cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00  
Fax : 01 57 61 06 10