

# SUPERFREITALO Velours

Peinture veloutée  
aux copolymères acryliques

POUR TRAVAUX DE TYPE A OU B ◀

GRAND CONFORT D'APPLICATION,  
RÉSULTAT SANS REPRISE

BON GARNISSANT ◀

ENTRETIEN FACILE ◀

APPLICATION POSSIBLE ◀  
SUR TOILE DE VERRE



Peintures, vernis et  
produits connexes - NF 130  
www.ecolabels.fr

## Aspect

Aspect en pot : Onctueux.  
Aspect du feuil sec : Mat-velouté poché.

## Teintes

Blanc et toutes teintes.

## Utilisations / Supports

Pour la décoration des maçonneries intérieures en pièces sèches et humides.

## Conditionnement

1 litre - 3 litres - 10 litres.

## Caractéristiques

**Rendement** : 10 à 12 m<sup>2</sup>/litre (supports lisses)  
7 à 9 m<sup>2</sup>/litre (toile de verre)

**Séchage à 23 °C et 50 % H.R.** :

Sec : 1 heure.

Recouvrable : 6 heures.

Température ambiante de mise en œuvre : supérieure à 8 °C.

Humidité ambiante de mise en œuvre : inférieure à 70 % H.R.

**Densité à 20 °C** : 1,35 (± 0,05) (densité variable selon les teintes).

**Extrait sec en volume** : 42 % (± 2%).

**Extrait sec en poids** : 57 % (± 2%).

**Résistance à l'abrasion humide** : Norme NF EN 13300 : classe 1.

**Brillant** : 6% sous 60°

# SUPERFREITALO VELOURS

## Application et dilution

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm : prêt à l'emploi.

Pistolet : dilution jusqu'à 3% d'eau.

## Mise en œuvre

À adapter selon l'état de finition souhaitée.

Se conformer à la norme NF DTU 59.1

SUPPORTS CONFORMES AU DTU 59.1	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Enduits, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, bois, ancienne peinture, toile à peindre ...	Dépoussiérage, ponçage, enduisage...selon l'état du support et de la finition souhaitée.	Superfreitalo Prim	Superfreitalo Velours

**Nettoyage du matériel :** À l'eau, ou aux solvants si le produit a séché.

**Durée de conservation :** 12 mois en emballage d'origine, non entamé, à l'abri du gel de la chaleur et de l'humidité.

## Données de sécurité et normalisation

Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

AFNOR : NF T 36005 - Famille I - classe 7b2.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).

Ce produit contient maximum 30 g/l COV.

Air intérieur : A+



**RIPOLIN**  
**BATIMENT**

**PPG AC - France**

**Ripolin Bâtiment**

Immeuble Union Square - 1 rue de l'Union

92565 Rueil-Malmaison cedex

Tél. : 01 57 61 00 00

Fax : 01 57 61 06 10