

EUROLYS SATIN G+

Peinture Satinée



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DEFINITION / DESTINATION

Peinture satinée à base de copolymères en émulsion conçue pour la décoration en intérieur et en extérieur abrité. Sur plaques de plâtre, plâtre, voile de verre, boiserie intérieure etc. ... préalablement imprimé (EUROFIX AQUA).

PROPRIETES :

- Très bon pouvoir garnissant. Evite les projections.
- Haut pouvoir couvrant. Belle blancheur.
- Excellent pouvoir opacifiant
- Lessivable

INTERIEUR / EXTERIEUR ABRITÉ

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 0,07 g/l.

FAMILLE	AFNOR T36-005 Famille 1 Classe 7a2
COMPOSANTS LIANT	Emulsion en phase aqueuse
DENSITE à 20°	1,245 g/ml ± 0.03
VISCOSITE à 20°C	75 - 85 P.S
EXTRAIT SEC EN POIDS	49.70 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	37.50 %
DILUTION	Première couche jusqu'à 10 % d'eau selon le support, le matériel d'application et la porosité du support. Seconde couche diluée à 5% maximum.
SECHAGE	Au toucher : 30 mn, Recouvrable : 3 à 4 heures.
ASPECT	Satin - 15 % à 60°
RENDEMENT MOYEN	7,5 à 9,5 m ² /l selon la porosité du support.
COULEUR	Blanc et machine à teinter
BASES	DEEP / TR
CONDITIONNEMENT	0.750 L / 3 L / 15 L

MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

Elle devra être conforme au DTU 59-1 en vigueur. Bien homogénéiser le produit avant son application.

- ↳ Les supports à peindre neufs doivent être propres, secs et imprimés (AGUACRYL)
- ↳ Les anciennes peintures adhérentes poncées, dégraissés et imprimés

S'applique sur surface de ciment, béton, plaque de plâtre et maçonnerie en général, toile de verre, boiserie intérieure.

FICHE TECHNIQUE

CONDITIONS CLIMATIQUE Conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1.

- ↳ En travaux d'extérieur abrité, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.
- ↳ En travaux d'intérieur, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65 % d'humidité relative.

NOMBRE DE COUCHES 2 couches

MATERIEL D'APPLICATION Brosse, Rouleau, Pistolet
Rouleau : DOOU0096 ou DOOU0097 ou similaire

NETTOYAGE A l'eau avant séchage

PRECAUTIONS **Directives 67/548/EC et 1999/45/EC:**
Conformément aux Directives 67/548/EC et 1999/45/EC, ce produit n'est pas classé dangereux.

Règlement n° 1272/2008 (CLP) :
Conformément au Règlement n° 1272/2008 (CLP), le produit n'est pas jugé dangereux

Fiche de données de sécurité disponible sur demande..

CONSERVATION dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.

ENVIRONNEMENT En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout.

 DECHETS Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080112