

Toile de verre TDV033



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DEFINITION / DESTINATION

La toile de verre TDV033 est utilisée pour recouvrir les murs et les plafonds en neuf et en rénovation, dans le résidentiel comme dans le tertiaire.

PROPRIETES :

- Motif chevron
- 100% fibre de verre enduite
- Résiste aux frottements et aux chocs
- Masque les défauts et les imperfections du mur
- Empêche la formation de micro-fissures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	VALEUR	UNITE	PROPRIETES
Longueur du rouleau	50 ±2%	m	Classement au feu Bs1d0 DIN EN 13501-1
Largeur du rouleau	1 ±1%	m	Condition de stockage la toile de verre TDV033 doit être stockée dans une pièce sèche à l'abri de l'humidité.
Masse surfacique	165 ±8%	g/m ²	
Composition	100% fibre de verre enduite		

MISE EN OEUVRE

INSTRUCTION DE POSE

Préparer le fond selon la DTU 59.4. Encoller le mur avec une colle vinylique pour Toile de verre. Couper et afficher le lé à l'aplomb du mur. Maroufler avec une spatule. Afficher le 2^{ème} lé au raccord de la toile. Couper les excédents de toile avec un cutter à l'aide d'une spatule. Après séchage complet, mettre en peinture la 1^{ère} couche. Appliquer la 2^{ème} couche après séchage de la 1^{ère}.

RECLAMATION

Toute réclamation devra être accompagnée de l'étiquette du produit ainsi que d'un échantillon représentatif du désordre.



Amiens, le 20 juillet 2015

ESPACE REVETEMENTS
Charlotte GIRONA
Service Produits & MDD
345 Rue Piani
69480 - Ambérieux d'Azergues

Cher Client,

Le règlement européen n° 1907/2006 (REACH) règle les communications des informations relatives aux matières dangereuses au moyen de fiches de sécurité (FDS). Nos produits en fibres de verre continues sont considérés comme étant des ARTICLES. Pour cette raison, des FDS ne sont pas obligatoires pour ces produits du point de vue du règlement REACH.

La Société Saint-Gobain ADFORS a décidé de fournir à ses clients des informations pour une manipulation et une utilisation sûre des produits en fibre de verre grâce à la Fiche d'instruction pour une utilisation en toute sécurité.

Par la présente, nous vous certifions que les toiles de verre EXPERT WALL fournies par SAINT-GOBAIN ADFORS France à ESPACE REVETEMENTS répondent à la Fiche d'instruction pour une utilisation en toute sécurité rédigée en septembre 2014.

La marque NOVELIO® citée dans la fiche d'instruction est la marque SAINT-GOBAIN ADFORS, la marque EXPERT WALL est la marque de distributeur d'ESPACE REVETEMENTS.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez recevoir, Cher Client, nos salutations les meilleures.

Jean-Marie HARRY
Directeur Général

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Harry", is placed to the right of the printed name and title.

Annexes :

Fiche d'instruction pour une utilisation en toute sécurité



SAINT-GOBAIN ADFORS France

30 rue André Durouchez • Espace Industriel Nord • CS 30004 • 80081 AMIENS cedex 2
Tel : 03 22 54 27 27 • Fax : 03 22 54 27 39 • www.sg-adfors.com
N° identification TVA : FR18 389 623 588 • SIRET 389 623 588 00040 • APE : 4673B

Siège social : Les Miroirs • 18 Avenue d'Alsace • 92400 COURBEVOIE • SAS au capital de 4.000.000 € - RCS Nanterre 389 623 588

1 Introduction

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à « **Revêtement à peindre NOVELIO® : Exclusive – Florentine – Authentique – Easypaint – Clean Air – Mold X** » (tel que décrit par le commanditaire) conformément aux modes opératoires donnés dans l'EN 13501-1 :2007

CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU CONFORMEMENT A L'EN 13501-1 : 2007

Commanditaire:	SAINT-GOBAIN AFDOR CZ s.t.o. Sokolovska 106 57021 LITOMYSL REPUBLIQUE TCHEQUE
Elaboré par :	IFTH Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY CEDEX - FRANCE
N° du laboratoire notifié	0072
N° du rapport de classement :	LYC-07-2794-1 L
Numéro d'émission :	1
Date d'émission :	19 Octobre 2012

Ce rapport de classement comprend cinq pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité.

Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

CONDITIONS GENERALES : ART 1 -Toutes les demandes d'essai ou d'étude doivent être présentées par écrit. Elles doivent indiquer avec précision : l'identité et l'adresse du demandeur, le nombre, la nature, la dénomination et les références des échantillons soumis, l'objet du travail demandé. ART 2 -Les demandes sont classées dans l'ordre de leur réception et les travaux entrepris dans le même ordre. En cas d'urgence, un travail pourra exceptionnellement être effectué en priorité. Dans ce cas, l'INSTITUT FRANCAIS TEXTILE-HABILLEMENT pourra majorer le prix courant que le demandeur est réputé connaître et accepter. ART 3 -Les rapports et observations ne sont valables que pour les échantillons soumis à l'INSTITUT FRANCAIS TEXTILE-HABILLEMENT : un témoin pourra être remis au demandeur, muni du sceau de l'INSTITUT FRANCAIS TEXTILE-HABILLEMENT et joint au rapport. ART 4 -L'INSTITUT FRANCAIS TEXTILE-HABILLEMENT ne peut être tenu responsable des diverses interprétations et de l'usage qui pourrait être faits des rapports et observations. D'autre part, l'utilisation du nom de l'INSTITUT FRANCAIS TEXTILE-HABILLEMENT est subordonnée à l'accord préalable et écrit de la direction régionale de l'INSTITUT FRANCAIS TEXTILE-HABILLEMENT concernée. ART 5 -La partie non utilisée des échantillons est conservée pendant une durée d'au moins trois mois à compter de la date du rapport, exception faite des matières ou produits susceptibles de subir une altération. ART 6 -Le règlement des travaux doit être effectué au comptant net sans escompte.

Direction Régionale Rhône-Alpes PACA
Avenue Guy de Collongue ● 69134 ECULLY CEDEX
Tél : (+33) (0)4 72 86 16 00 ● Fax : (+33) (0)4 78 43 39 66
SIRET 433 430 832 00017

2 Description du produit :

2.1 Nature et application d'utilisation finale :

Le produit « **Revêtement à peindre NOVELIO® : Exclusive – Florentine – Authentique – Easypaint – Clean Air – Mold X** » (tel que décrit par le commanditaire) est défini comme un revêtement mural de décoration destiné à être posé sur les murs et plafonds au moyen d'un adhésif conformément à la norme EN 15102 : 2007.

2.2 Description du produit :

Le produit « **Revêtement à peindre NOVELIO® : Exclusive – Florentine – Authentique – Easypaint – Clean Air – Mold X** » (tel que décrit par le commanditaire), est décrit ci-dessous ou dans les rapports d'essai fournis en appui du classement détaillé en 3.1

Revêtement mural à peindre en tissu de verre (75 à 80%) avec enduction organique (20 à 25%) et ajout ou non de capteur aldéhyde ou agents fongiques et bactéricides.

Masse surfacique nominale : 100 à 250 g/m²

Épaisseur nominale : 0.4 à 1mm

Coloris : blanc

3 Rapport d'essai et résultats d'essai en appui de ce classement :

3.1 Rapports d'essai :

Nom du laboratoire	Nom du commanditaire	N° rapports d'essai	Méthodes d'essai
IFTH Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex FRANCE	SAINT-GOBAIN TECHNICAL FABRICS 517 avenue de la Boisse 73009 CHAMBERY Cedex FRANCE	LYC-07-2794 du 31 juillet 2007	EN ISO 11925 : 2002 EN 13823: 2002
IFTH Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex FRANCE	SAINT-GOBAIN TECHNICAL FABRICS 517 avenue de la Boisse 73009 CHAMBERY Cedex FRANCE	LYC-09-2996 du 30 septembre 2009	EN ISO 11925 : 2002 EN 13823: 2002

3.2 Résultats d'essai :

« Revêtement à peindre NOVELIO® : Exclusive – Florentine – Authentique – Easypaint »
issu du rapport LYC-07-2794

Méthode d'essai	Paramètre	Nombre d'essai	Résultats	
			Paramètre continu Moyenne (m)	Paramètre conformité
EN ISO 11925-2* Application par la face Exposition 30s Gouttelettes/particules enflammées	$F_s \leq 150\text{mm}$ en 60s	10	/	CONFORME
	Inflammation papier filtre		/	NON
EN 13823**	FIGRA _{0,2MJ} (w/s)	3	60.53	/
	FIGRA _{0,4MJ} (w/s)		17.91	/
	THR ₆₀₀ (MJ)		1.2	/
	LFS coté		/	NON ATTEINT
	SMOGRA (m ² /s ²)		0	/
TPS _{600s} (m ²)	36.9	/	/	
LDP _{f<10s}	/	/	NON	
LDP _{f>10s}	/	/	NON	

« Revêtement à peindre NOVELIO® : Clean Air » issu du rapport LYC-09-2996

Méthode d'essai	Paramètre	Nombre d'essai	Résultats	
			Paramètre continu Moyenne (m)	Paramètre conformité
EN ISO 11925-2* Application par la face et par la tranche Exposition 30s Gouttelettes/particules enflammées	$F_s \leq 150\text{mm}$ en 60s	6	/	CONFORME
	Inflammation papier filtre		/	NON
EN 13823**	FIGRA _{0,2MJ} (w/s)	3	59.66	/
	FIGRA _{0,4MJ} (w/s)		16.90	/
	THR ₆₀₀ (MJ)		1.1	/
	LFS coté		/	NON ATTEINT
	SMOGRA (m ² /s ²)		0.0	/
TPS _{600s} (m ²)	36.8	/	/	
LDP _{f<10s}	/	/	NON	
LDP _{f>10s}	/	/	NON	

« Revêtement à peindre NOVELIO® : Mold X » issu du rapport LYC-09-2996

Méthode d'essai	Paramètre	Nombre d'essai	Résultats	
			Paramètre continu Moyenne (m)	Paramètre conformité
EN ISO 11925-2* Application par la face et par la tranche Exposition 30s Gouttelettes/particules enflammées	$F_s \leq 150\text{mm}$ en 60s	6	/	CONFORME
	Inflammation papier filtre		/	NON
EN 13823**	FIGRA _{0,2MJ} (w/s)	3	42.43	/
	FIGRA _{0,4MJ} (w/s)		0.00	/
	THR _{600 (MJ)}		0.9	/
	LFS coté		/	NON ATTEINT
	SMOGRA (m ² /s ²)		0.0	/
TPS _{600s} (m ²)	36.6	/	/	
LDP _{f<10s}	/	/	NON	
LDP _{f>10s}	/	/	NON	

*Les lés sont collés avec une colle acrylique, sur une plaque de plâtre cartonée (conforme à l'EN520 :1991) de masse volumique $800 \pm 100\text{kg/m}^3$ et d'épaisseur $12 \pm 1\text{mm}$ classé A2 selon EN13501-1:2007.

** Les lés sont collés avec une colle acrylique, sur une plaque de plâtre cartonée (conforme à EN520 :1991) de masse volumique $800 \pm 100\text{kg/m}^3$ et d'épaisseur $12 \pm 1\text{mm}$ classé A2 selon EN13501-1:2007. Un joint vertical bord à bord est localisé dans la grande aile à une distance de 200mm du coin conformément à l'EN13823:2002. Les essais sont effectués sans lame d'air entre le substrat et la contre-paroi et avec les cotés de la cavité les plus éloignées de l'angle fermés.

4 Classement et domaine d'application direct :

4.1 Référence de classement :

Le présent classement a été effectué conformément à l'EN 13501-1 :2007

4.2 Classement :

Le produit « **Revêtement à peindre NOVELIO® : Exclusive – Florentine – Authentique – Easypaint – Clean Air – Mold X** » (tel que décrit par le commanditaire) a été classé en fonction de son comportement au feu : **B**

Le classement supplémentaire en relation avec la production fumée est : **s 1**

Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est : **d 0**

Le format du classement de réaction au feu pour les produits de construction, à l'exception des revêtements de sols et des produits d'isolation thermique pour conduites linéaires est :

Comportement au feu		Production de fumée		Gouttelettes/particules enflammées
B	-	s	1	- d 0

CLASSEMENT DE REACTION AU FEU : B – s1– d0

4-3 Domaine d'application :

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit :

Composition : Revêtement mural à peindre en tissu de verre (75 à 80%) avec enduction organique (20 à 25%) et ajout ou non de capteur aldéhyde ou agents fongiques et bactéricides

Masse surfacique nominale : 100 à 250 g/m²

Epaisseur nominale : 0.4 à 1 µm

Coloris : blanc


Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :

Revêtement mural décoratif à peindre, collé sur mur ou plafond avec colle type acétate de polyvinyle sur plaque de plâtre cartonnée de masse volumique 800±100 kg/m³ et d'épaisseur 12±1mm classé A2 selon EN 13501-1 :2007, ainsi que tout autre substrat classé A1 ou A2 selon EN 13501-1 :2007 de masse volumique supérieure à 800±100 kg/m³

5 Limitation :

Le présent document de classement n'est pas une approbation ni une certification type du produit.

Le laboratoire d'essai n'a joué aucun rôle dans l'échantillonnage du produit pour l'essai, bien qu'il conserve les références appropriées, fournies par le fabricant pour assurer la traçabilité des échantillons soumis à essai

Rapport	Désignation	Signature*	Date
Préparé par :	Jean-Marc ORAISON Chef de Produit Tests et Essais Feu – IFTH		19 octobre 2012
Vérifié par :	Pascal Denizard Direction Qualité et Solutions d'Entreprise – IFTH		19 octobre 2012

* Pour et au nom de **I.F.T.H.**

Fiche d'instruction pour une utilisation en toute sécurité

Le règlement européen n° 1907/2006 (REACH) règle les communications des informations relatives aux matières dangereuses au moyen de fiches de sécurité (FDS). Nos produits en fibres de verre continues sont considérés comme étant des ARTICLES. Pour cette raison, des FDS ne sont pas obligatoires pour ces produits du point de vue du règlement REACH.

La Société Saint-Gobain ADFORS a décidé de fournir à ses clients des informations pour une manipulation et une utilisation sûre des produits en fibre de verre grâce à la **Fiche d'instruction pour une utilisation en toute sécurité.**

1 – DENOMINATION SOCIALE ET DESIGNATION DU PRODUIT

FABRICANT:

Siège social:

Saint-Gobain ADFORS
517, avenue de la Boisse
F-73000 Chambéry Cedex
☎ : +33 4 79 68 32 20 - Fax : +33 4 79 68 32 40

Entreprises de production:

Saint-Gobain ADFORS Autriche
Industriestr. II/7
A.7053 Hornstein
☎ + 43 2689 2234-0
Fax + 43 2689 2234-90

Saint-Gobain ADFORS Espagne
Pol. Ind. Bayas, 48-49-81-82
ES-09200 Miranda de Ebro
☎ + 34 947 34 74 04
Fax + 34 947 34 73 89

Saint-Gobain ADFORS Cz, Plant 3
Zahradni 256
CZ-67125 Hodonice
☎ + 420 515 207 111
Fax + 420 515 234 128

Saint-Gobain ADFORS Cz Glass Mat
Sokolovská 106
CZ-57021 Litomysl
☎ + 420 461 651 111
Fax+ 420 461 651 141

Saint-Gobain Isover Benelux B.V.
Parallelweg 10
NL-4878 AH-Etten-Leur
☎ + 31 7650 80 000
Fax +31 7650 17 020

Saint-Gobain America S.A. de C.V.
Prol. Zacatepec Manzana 42 Lote 3
Ciudad Industrial Xicohtencatl
MEX-Tetla, Tlaxcala CP 90431
☎ + 52 241 88 200
Fax + 52 241 88 249

Saint-Gobain ADFORS Polska
Ul. Biecka 11
PL-38-300 Gorlice
☎ : +48 18 354 91 00
Fax : +48 18 353 66 56

Saint-Gobain ADFORS Cz, Plant 1
Sokolovska 106
CZ-57021 Litomysl
☎ + 420 461 651 111
Fax+ 420 461 651 141

Sept 2014 1/10

IDENTIFICATION DU PRODUIT :

"Tissu technique et voile de verre"

Dénominations commerciales:

Grilles de verre enduites (Vertex®)	
Calicots pour cloisons sèches (FibaTape®)	
Tissu verre E	Grilles anti-insectes (New York Wire®)
Tissu RECO	Toile à peindre en fibre de verre (Novelio®)
Voile de surfacage	Tissu TECO
Voile de verre	Verranne
Voile de verre enduit	TwinFab®
Disques pour Meules (tissu fibre de verre imprégné pour l'industrie des abrasifs)	

2 – DANGERS POSSIBLES

Les produits sont composés de fils de verre d'un diamètre supérieur à 3µm qui par conséquent n'atteignent pas les voies respiratoires inférieures et n'ont donc aucune possibilité de causer une maladie pulmonaire sévère. **Ces produits ne sont pas classifiés comme dangereux** selon la Directive 67/548/EEC européenne et ses derniers amendements.

Une irritation mécanique (démangeaison), éventuellement une réaction allergique (extrêmement rare), peut être due à la poussière produite lors du traitement mécanique du produit.

Dans certaines conditions, les produits peuvent émettre du Formaldéhyde ou d'autres substances dangereuses (voir COMPOSITION du Chapitre 3).

3 – COMPOSITION / INDICATIONS RELATIVES AUX COMPOSANTS

Les produits en fibres de verre continues sont des articles au sens visé par le règlement REACH (1907/2006/CE).

Ces articles sont constitués de combinaison soit de **VERRE E** soit de **VERRE C** sous forme de fils continus, avec un **LIANT** ou une **ENDUCTION**.

Le code CAS des fibres de verre est 65997-17-3 (suivant les oxydes utilisés pour la production).

Le **VERRE E** est un verre avec une très faible teneur en matières alcalines

Le **VERRE C** est un verre avec une teneur très élevée en matières alcalines et une faible teneur en alumine.

Sept 2014 2/10

LE PRODUIT D'ENSIMAGE est un mélange de matières chimiques appliqué sur les fibres de verre. La quantité maximum représente 3% du poids du produit – plus généralement entre 1% et 1,5 %.

Ce mélange est essentiellement composé de polymères non réactifs à haut poids moléculaires, d'ingrédients naturels (amidon) ou de polymères avec des sites réactifs ou contenant de monomères réactifs.

Un second type d'ingrédient (présent dans la plupart des ensimages) est un membre de la famille des organo-silane nécessitant un étiquetage d'information de danger. Le risque est considéré comme négligeable, la substance étant en concentration extrêmement basse dans le produit et étant polymérisé pendant la production de filaments de verre.

D'autres produits peuvent être utilisés dans l'ensimage comme des lubrifiants.

Les **LIANTS pour les voiles de surfaçage** sont des résines phénol-formaldéhyde (PF), melamine-formaldéhyde (MF) ou urée-formaldéhyde UF) en base aqueuse ; polyvinyle, résines acryliques, émulsions de latex ou de l'amidon ; ou des mélanges de ces liants. Leur teneur dans le voile est comprise entre 5 et 30 % en poids. Les liants peuvent contenir des colorants noirs ou jaunes.

Il n'y a pas de liant pour la verranne et pour certains textiles TECO (Textile Greige, textile Caramélisé)

L'ENDUCTION des voiles de verre sont des bases minérales.

La teneur en Carbonate de Calcium (CAS 1317-65-3) < 80 % en poids.

La teneur en hydroxydes métalliques (CAS1318-23-6 ; CAS 1309-42-8) < 20% en poids.

L'ENDUCTION des disques pour meules abrasives est généralement constituée de résines phénoliques et d'une partie de résines de polyuréthane. Leur teneur dans le produit final se situe entre 26 à 33 % en poids. Pour certains produits, la teneur peut atteindre 50 %.

L'ENDUCTION des toiles à peindre en fibre de verre, des grilles et des tissus RECO/E-Fabrics, des produits combinés multicouches et des TwinFab est constitué d'alcool polyvinylique (combinés multicouches), de polymérisât d'acétate éthylique vinylique (toile à peindre en fibre de verre, tissu RECO/ Tissue verre E) et de dispersion de dérivés de styrène-butadiène (mats de verre TwinFab).

L'ENDUCTION des grilles anti-insectes est constituée d'un revêtement à base de PVC avec un plastifiant de PVC.

Substances dangereuses pouvant émaner de nos produits:

Produits	Liant	Enduction
Voile de verre Voile de verre (AF; AG; AP; AT; AW; PA; S)	Teneur en Formaldehyde < 0,1 % en poids* Formaldehyde sous la limite de détection*	Pas de substance dangereuse
Disque pour Meule	Pas de substance dangereuse	Teneur en Phenol < 1 % en poids Formaldehyde <0,1% Methanol <0,1% Methenamine <0,1 %

*Test method ISO 16000

Nos produits en fibres de verre continues ne contiennent aucune substance de type SVHC (substances extrêmement préoccupantes).

4 – MESURES DE PREMIERS SECOURS

Informations générales : Pas de mesures spécifiques requises.

En cas d'inhalation : Apporter de l'air frais, en cas de troubles, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau: Laver immédiatement avec de l'eau savonneuse et rincer abondamment. Ne pas frotter ou gratter les zones affectées. En cas de troubles persistants, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement les yeux ouverts à l'eau pendant plusieurs minutes, si nécessaire, consulter un médecin. Ne pas frotter les yeux.

5 – MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Les fibres de verre continues ne sont pas inflammables, il s'agit de matériaux ininflammables qui ne propagent pas la combustion.

Seuls les emballages (feuilles plastiques, papiers, cartons, bois) et les petites quantités de produit d'ensimage ou le liant/revêtement en PVC sont inflammables. Pendant leur combustion, ils peuvent donner lieu à des dégagements de faibles quantités de gaz dangereux.

Sept 2014 4/10

Agents d'extinction appropriés:

Poudre CO₂ ou de l'eau. Combattre les incendies importants avec de l'eau ou de la mousse résistant à l'alcool.

Equipement de protection:

Appareils respiratoires

Ne respirer les gaz de combustion.

Utiliser des vêtements de protection intégrale.

6 – MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT INVOLONTAIRE

MESURES DE PROTECTION DE PERSONNES:

En cas d'environnement très empoussiéré, éviter tout contact avec la peau et les yeux. Voir Chapitre 8 pour les autres instructions.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Pas de mesure spéciale requise - tous les types de déchets de fibres de verre continues sont considérés comme déchets industriels inertes ou comme **déchets industriels normaux**; exceptées les grilles de fibres de verre imprégnées pour l'industrie des abrasifs (meules) qui peuvent être classifiées comme déchets spéciaux suivant les normes légales locales applicables.

NETTOYAGE:

A l'aspirateur, au balai ou à la pelle dans des containers couramment utilisés pour déchets industriels inertes ou déchets industriels normaux.

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION :

Il est préférable d'éviter tout contact prolongé avec la peau: utiliser des équipements de protection individuelle conformément au chapitre 8.

Eviter et minimiser la formation de poussières.

En cas de formation de poussières, pourvoir à une aspiration appropriée de celles-ci.

Il faut veiller à équiper les procédés de transformation d'un dispositif d'aspiration approprié.

STOCKAGE :

Mesures techniques : Respecter les instructions de gerbage recommandées pour chaque type de produit.

Conditions de stockage : Stocker en-dehors des endroits présentant une humidité excessive pour éviter tout endommagement des produits et des emballages pouvant occasionner des

Sept 2014 5/10

problèmes de sécurité lors du stockage.
Stocker dans un local bien aéré et à l'abri de tout ensoleillement direct.

8 – CONTROLE DE L'EXPOSITION

Valeurs limites d'expositions qui doivent être surveillées au poste de travail :

Les fibres de verre continues - d'un diamètre supérieur à 3µm - n'atteignent pas les voies respiratoires inférieures et n'ont donc aucune possibilité de causer une maladie pulmonaire sévère.

Toutefois, certains procédés mécaniques (contrainte mécanique forte telle que l'abrasion...) peuvent occasionner la formation de poussières ou de fibres transportés dans l'air (voir chapitre 11). Dans ce cas une surveillance de l'air est recommandée.

Dans le cas des meules et des voiles de verre, il se peut que de faibles quantités des produits indiqués dans le chapitre "3 - Composition" soit dégagées en raison de la manipulation des produits et des procédés d'application. Lorsque le produit est chauffé ou lorsque les produits sont stockés dans des zones mal aérées, il est recommandé d'effectuer une surveillance de l'air.

Contrôles techniques :

Pourvoir à une aspiration locale et/ou un système d'aération global pour maintenir une faible teneur dans l'air.

Equipements de protection individuelle :

Protection respiratoire :

Pendant les activités générant d'importantes quantité de poussières, utiliser des masques anti-poussière agréés CE du type FP1 minimum ou de préférence du type FP2.

En cas de dépassement des limites d'exposition pour les produits indiqués dans le chapitre "3 - Composition" un masque à cartouches adaptées doit être utilisé.

Protection des mains et autres parties du corps exposées:

Gants, vêtements à manches longues et pantalon de travail pour éviter toute irritation. Les personnes à la peau sensible ont intérêt à enduire les parties de peau exposées avec une crème de protection.

Protection des yeux: lunettes de protection (ou masque) ; éventuellement lunettes de sécurité.

9 – PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Sept 2014 6/10

ETAT PHYSIQUE:	Solide
FORME :	Rouleaux ou lanières de tissus enduit, voile, disques découpées de grille de fibre de verre enduite
COULEUR:	Blanc ou blanc jaunâtre, jaune, noir, gris
ODEUR :	A l'ouverture des paquets, il peut se former une légère odeur de phénol ou de méthanol (disques pour meules)
POINT DE RAMOLLISSEMENT:	Env. 850 °C (verre E) et 690 °C (verre C)
POINT DE FUSION:	Sans objet
TEMPERATURE DE DECOMPOSITION:	Seulement certains composants de produits d'ensimage commencent à se décomposer à une température de 200 °C
POINT D'ECLAIR:	Néant
PROPRIETES D'EXPLOSION:	Néant
DENSITE (verre fondu):	2,6 g/cm ³
SOLUBILITE:	Très faible solubilité dans l'eau. Les produits d'ensimage et les résines d'imprégnation sont partiellement (voire entièrement) solubles dans la plupart des solvants organiques.

10 – STABILITE ET REACTIVITE

STABILITE CHIMIQUE

Stable dans des conditions d'utilisation et de stockage normales et dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles.

REACTIONS DANGEREUSES

Pas de réactions chimiques dangereuses.

PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX

Voir chapitre 5 où sont indiqués les produits pouvant se décomposer en substances dangereuses.

Sept 2014 7/10

11 – INDICATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 - Fil de verre

TOXICITE AIGUE: Non pertinent

EFFETS LOCALISES: **Possibilité d'irritations temporaires**

Cette irritation est purement mécanique et temporaire. L'irritation disparaît lorsque l'exposition prend fin. Peut avoir une influence sur la peau, les yeux et l'appareil respiratoire supérieur. En Europe, une irritation mécanique n'est pas considérée comme un risque pour la santé au sens du règlement européen 67/548/CEE concernant les matières dangereuses. Ceci est confirmé par le fait que le règlement CE 97/69/CE relatif aux fibres minérales n'indique ni la nécessité d'utiliser le marquage Xi (irritant), ni de classification pour les fibres de verre continues.

SENSIBILITE : Certaines **allergies** aux fibres de verre continues ont été constatées.

TOXICITE A LONG TERME: **Les fibres de verre continues** n'atteignent pas les voies respiratoires inférieures - le diamètre des fibres étant supérieur à 3 µm - et n'ont donc aucune possibilité de causer une maladie pulmonaire sévère.

Exigences légales :

En se référant aux conclusions de l'IARC, **les fibres de verre continues sont classifiées comme étant non cancérogènes**. Elles sont classées dans le **groupe 3 IARC**. Cette classification a été confirmée par le groupe de travail de l'IARC lors de sa réunion d'octobre 2001 et dans l'édition la plus récente des analyses IARC relatives à l'évaluation des risques cancérogènes pour la santé humaine (volume 81, sur des fibres de verre artificielles) publiée en 2002.

L'Organisation Internationale du Travail (ILO) et le PISC (Programme International sur la Sécurité Chimique) en sont arrivés aux mêmes conclusions à l'occasion d'un congrès tenu en 1987.

Le règlement de la Commission Européenne Nr. 97/69/CE du 5.12.1997 en tant que 23^{ème} loi rectificative du règlement 67/548/CEE relative à la classification, à l'emballage, au stockage et au marquage des substances dangereuses, ne considère pas comme nécessaire de classer les fibres de verre continues comme substances présentant des risques cancérogènes.

L'OSHA (Administration en matière de protection de la santé et du travail) et NTP (Programme toxicologiques aux Etats-Unis), c-à-d. les organisations américaines officielles, considèrent que les produits en fibres de verre ne constituent pas des matières dangereuses et l'ACGIH (Conférence américaine des hygiénistes industriels étatiques) les a classifiés comme A4 (non cancérogènes pour l'homme). Ces produits ne sont pas concernés par les prescriptions canadiennes relatives

Sept 2014 8/10

aux produits contrôlés (CPR).

RISQUES MUTAGENES, RISQUES TERATOGENES, RISQUES POUR LA REPRODUCTION: pas de risques connus.

11.2 – Composants des liants, enductions et ensimages

Certaines substances étant un des composants des liants, des enductions et des ensimages comme spécifié dans le chapitre "3 - Composition" ont une toxicité spécifique. Voir des documents pertinents pour des informations complémentaires sur leur classification réglementaire et l'évaluation scientifique.

12 – INFORMATIONS ECOLOGIQUES

On ne s'attend pas à ce que ces produits aient des répercussions négatives sur des animaux, des plantes ou des poissons.

13 – CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Suivant les règlements spécifiques valables au niveau local, on peut gérer et traiter les déchets de fibres de verre comme **déchets inertes, déchets non dangereux** ou comme **déchets industriels courants**. En sont exceptés les fibres de verre imprégnées pour l'industrie des abrasifs (meules) qui sont classées comme déchets non recyclables suivant les réglementations locales.

En cette qualité, ils doivent être stockés dans des décharges approuvées pour cette catégorie.

14 – INDICATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

REGLEMENTS INTERNATIONAUX :

Les produits en fibres verre ne sont pas considérés comme matières dangereuses par les règlements concernant les transports (IMDG, ADR/RID, ICAO/ IATA, DOT, TDG, MEX) .

15 – DISPOSITIONS LEGALES

Les produits en fibres de verre continues ne requièrent pas de marquage pour les matières dangereuses (voir Chapitre 11).

Les produits en fibres de verre continues sont des articles et n'ont pas besoin de figurer dans aucune liste dans la plupart des pays. En Europe, par exemple, il s'agit de la liste EINECS, pour les Etats-Unis ce sont les listes ELINCS et TSCA, pour le Canada les listes DSL et NDSL, pour le Japon la liste CSCL, pour l'Australie l'AICS, pour les Philippines la PICCS, pour la Corée du Sud KECL etc.

Sept 2014 9/10

16 – AUTRES INDICATIONS

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances à la date indiquée. En outre, nous attirons l'attention des utilisateurs sur la présence de risques si le produit est utilisé à d'autres fins que celles prévues pour celui-ci.

Sept 2014 10/10



ADFORS

517, avenue de la Boisse • 73000 Chambéry cedex • France
Tel +33 (0)4 79 68 32 43 • Fax +33 (0)4 79 68 32 40 • www.sg-adfors.com
S.A.S au capital de 34 400 000€ 402 976 161 RCS Chambéry



ESPACE REVETEMENTS
Charlotte GIRONA
Service Produits & MDD
345 Rue Piani
69480 - Ambérieux d'Azergues

Amiens, le 20 juillet 2015

Cher Client,

Par la présente, nous vous certifions que les toiles de verre EXPERT WALL fournies par SAINT-GOBAIN ADFORS France à ESPACE REVETEMENTS répondent au classement feu du PV feu n° LYC-07-2794-1 L du 19/10/2012.

La marque NOVELIO® citée dans le certificat est la marque SAINT-GOBAIN ADFORS, la marque EXPERT WALL est la marque de distributeur d'ESPACE REVETEMENTS.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez recevoir, Cher Client, nos salutations les meilleures.

Jean-Marie HARRY
Directeur Général

Annexes :
PV feu n° LYC-07-2794-1 L



SAINT-GOBAIN ADFORS France

30 rue André Durouchez • Espace Industriel Nord • CS 30004 • 80081 AMIENS cedex 2
Tel : 03 22 54 27 27 • Fax : 03 22 54 27 39 • www.sg-adfors.com
N° identification TVA : FR18 389 623 588 • SIRET 389 623 588 00040 • APE : 4673B

Siège social : Les Mirrors • 18 Avenue d'Alsace • 92400 COURBEVOIE • SAS au capital de 4.000.000 € - RCS Nanterre 389 623 588