

FREITALITH TEMPO

Peinture mate pour façade
à base de résines acryliques haute technologie

APPLICABLE PAR TOUS TEMPS ◀
(DE 2°C À 35°C, JUSQU'À 90 %
D'HUMIDITÉ RELATIVE)

SÉCHAGE RAPIDE : ◀
REDOUBLABLE DANS LA JOURNÉE

RÉSISTE AUX AVERSES DÈS ◀
20 MINUTES APRÈS L'APPLICATION

EXCELLENTE ADHÉRENCE SUR TOUS ◀
SUPPORTS MÊME HUMIDES CONDENSANTS

HAUTE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES ◀
NE PROJÈTE PAS ◀

PEINTURE EXTÉRIEURE MAT



D2



EXT

Aspect

Aspect en pot : Peinture très onctueuse.
Aspect du feuil sec : Mat.

Teintes

Blanc et toutes teintes.

Utilisations / Supports

Pour la protection et la décoration des façades ou des maçonneries extérieures neuves ou anciennes.

Conditionnement

5 litres - 15 litres.

Caractéristiques

Rendement : 7 à 9 m²/l sur fonds lisses.

Séchage à 23 °C et 50 % H.R. :

Hors poussière : 20 minutes

Redoublable : 5 heures

(prévoir un délai de recouvrement plus important par temps froid et humide)

Température ambiante de mise en œuvre : supérieure à 2 °C.

Humidité ambiante de mise en œuvre : inférieure à 90 % H.R.

Densité à 20 °C : 1,60 (± 0,05).

Extrait sec en volume : 47 % (± 2 %).

FREITALITH TEMPO

Application et dilution Brosse ou rouleau polyamide texturé 18 mm ou pistolet.
10 % d'eau en 1^{re} couche quand utilisé en tant qu'impression.

ATTENTION Ne doit pas être appliqué dans les conditions suivantes :

- par temps de pluie, de gel, de brouillard ou d'humidité relative supérieure à 90 %.
- sur des supports dont la température superficielle est $\leq 5^{\circ}\text{C}$ ou $\geq 35^{\circ}\text{C}$
- en plein soleil, par vent fort ou en cas d'averse menaçante.

En façade exposée aux UV, ne pas appliquer de teintes dont le coefficient d'absorption est $> 0,7$.

Pour des teintes foncées, prévoir l'application d'une impression en fausse teinte pour favoriser l'opacité

Mise en œuvre Elle devra être conforme à la norme AFNOR NF DTU 59.1.

SUPPORTS CONFORMES AU DTU 59.1	TRAVAUX PRÉPARATOIRES				FINITION
	Décapage	Sondage, piochage, brossage	Lavage sous pression	Impression	
Béton (banché, préfabriqué)		●	●	FREITALITH TEMPO dilué à 10 % d'eau	1 à 2 couches de FREITALITH TEMPO (250g/m ² /couche)
Enduit hydraulique (faiblement structuré)		●	●	FREITALITH TEMPO dilué à 10 % d'eau	
Anciens fonds peints à conserver			●	FREITALITH TEMPO dilué à 10 % d'eau	
Anciennes peintures ou revêtements peu adhérents	●	●	●	FREITALITH TEMPO dilué à 10 % d'eau	

NOTA : En cas de contamination biologique : utiliser un produit éliminant les micro-organismes

Nettoyage du matériel : À l'eau, ou aux solvants si le produit a séché.

Durée de conservation : 24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Données de sécurité et normalisation Fiche de données de sécurité disponible sur demande
AFNOR : NF T 36-005 famille 1 - Classe 7b2
NF T 34-722 : classe D2
NF EN 1062-1 : Classe E3 V2 W3 A0 C1
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 40 g/l COV.



RIPOLIN
BÂTIMENT

PPG AC - France
Ripolin Bâtiment
Immeuble Union Square - 1 rue de l'Union
92565 Rueil-Malmaison cedex
Tél. : 01 57 61 00 00
Fax : 01 57 61 06 10