

# RENOPÂTE

POLYVALENT POUR RENOVER, GARNIR ET LISSER



## DEFINITION / DESTINATION

Enduit en pâte polyvalent pour rénover  
Garnir et lisser des fonds en relief, dégradés ou irréguliers

### PROPRIETES :

- Enduit polyvalent en pâte
- Excellente glisse et très garnissant
- Très opacifiant
- Odeur agréable
- Sans tension (idéal pour rénover la toile de verre)
- Intérieur

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COV : (directive 2004/42/CE), Valeur limite de ce produit (catégorie i1) : 140 g/l COV (2007) ; 140 g/l COV (2010)  
Ce produit contient 0.14 g/l COV max

**Préparation :** Prêt à l'emploi.  
Nettoyage des outils à l'eau.

**Consommation sur 1 mm d'épaisseur :** 1.75 - 1.85 kg/m<sup>2</sup>

**pH :** 8.5 - 9.5

**Épaisseur d'application :** En couche moyenne.  
Maximum 3 mm par passe.

**Adhérence :** > 0.8 MPa sur peinture absorbante et béton

**Classement au feu :** A2 - s1 - d0

**Temps d'utilisation :** Sans limite

**Séchage sur 1 mm d'épaisseur :** Béton et peinture : 12H

**Granulométrie :** 200 microns

**Conditionnement :** Boîte de 0.750 Kg et Seau de 5 Kg et 15 Kg

**Classification NFT 30608**

**Classification UNE 48313 : 2008 EX**

**G3E5S2V2W2A0C0**

## MISE EN ŒUVRE / AVANTAGES

### PREPARATION DES SUPPORTS :

- Les fonds doivent être propres, durs, cohérents, sains, secs absorbants et bien adhérents.
- Les supports seront préparés conformément au DTU.

### SUPPORTS :

- Plâtre, carreaux et plaques de plâtre, parpaings, tous supports bruts
- Gouttelette poncée et anciens fonds peints absorbants
- Ciment, béton, béton cellulaire, bois imprimé, toile de verre poncée

### AVANTAGE :

- Redoublable « frais sur frais » et possibilité de ferrer
- Ne roule pas et ne s'arrache pas

### CONSERVATION :

- 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec.

### RECOUVREMENT :

- Par tous types de peintures usuelles après séchage complet.